

モラブアロイ 1000 HT

Molub-Alloy 1000 HT

(旧: モラブアロイ 1000)

— 高温用ベアリンググリース —

カストロール モラブアロイ 1000 HTは、高温オープンのベアリング潤滑でグリース給油を低減し、使用寿命の延長を目的に開発されたシンセティックグリースです。

モラブアロイ 1000 HTは、低揮発性と低残差性を有し高温時の油膜強度の高いベースオイルを使用しています。

製造元:カストロール

- 特性**
- ・環境を考慮して鉛、塩素系溶剤、バリウムを含んでいません。
 - ・高温用途に最適なモラブ・アロイ固体潤滑剤と極圧添加剤の相乗効果により、優れた高荷重耐摩耗性を持ちます。
 - ・177℃～288℃での連続使用に適しています。
 - ・高粘度シンセティックベースオイルの採用で、鉱油ベースに比べ優れた高温時の油膜強度を持ちます。



※写真は、旧名称のものです。

使用温度範囲 : -30～288℃ (断続運転: 343℃)

- 用途**
- ・高温、高荷重、衝撃荷重の低中速用に開発されました。
 - ・自動車や電気機器の塗装ラインにあるオーバーヘッド・トロリーのコンベアーベアリングに使用されます。
 - ・セメント・ロータリーキルンの高温ガス漏れ防止用のガス・シールの潤滑に使用されます。



荷姿 : モラブアロイ 1000 HT No.1箱(400g*10本、400g*20本)
モラブアロイ 1000 HT No.115.9kgP/L 缶

試験項目	モラブアロイ 1000 HT
ちょう度	No.1
色	灰黒色
増ちょう剤	有機物系
基油	シンセティックオイル
滴点	260℃+
耐水性 (90℃)	0
基油 動粘度 ASTM D445 40℃	540
100℃	50
4球耐荷重能試験 kg	250
4球摩耗試験	0.42



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>