

カストロール オプチレブ GT

Castrol Optileb GT

— NSF “H1” 認証食品機械用合成油ギアオイル —

カストロール オプチレブ GTは、NSF “H1” 認証を得た食品・飲料用に開発されたギアオイルです。
合成油のベースオイルに耐摩耗・酸化・腐食防止剤を添加しています。

製造元:カストロール 発売元:ローヤル油機(株)

- 特性** ・食品・飲料工場内で、潤滑部が食品そのものや包装資材に
直接触れる恐れがある箇所への使用が可能です。
- ・無味・無臭・無色
 - ・優れた耐摩耗・耐酸化・腐食防止性能を有する。
 - ・優れた水分離性
 - ・鉱物油と相溶性があります。
 - ・非鉄金属に中性

- 用途** ・混練機や包装機械のギヤボックス
- ・チェーン駆動装置
 - ・ロール・スライド軸受

使用方法 : 鉱物油と相溶性がありますので、大掛かりなフラッシングはいりません。

荷姿 : 100 150 220 320 460 ……20L ペール缶



| オプチレブGTシリーズ | 単位 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
|-----------------------|----|------|------|------|------|-----|
| 色 | | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |
| 基油 | | PAO | PAO | PAO | PAO | PAO |
| ISO 粘度グレード ASTM D2422 | | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| チムケンOK荷重 kg | | | | | | |
| 比重 ASTM D1298 @15.6℃ | | | | | | |
| 基油 動粘度 ASTM D445 40℃ | | 101 | 149 | 213 | 320 | 465 |
| 100℃ | | 14.5 | 19.4 | 26.3 | 34.2 | 45 |
| 粘度指数 ASTM D2270 | | 148 | 149 | 157 | 150 | 151 |
| 引火点 ASTM D 92 COC °C | | 220 | 236 | 210 | 234 | 249 |
| 流動点 ASTM D97 °C | | -42 | -42 | -36 | -33 | -27 |

ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>