

## アルバニヤ EP グリース

### R000 R00 R0 1 2

◎ 工業用高級汎用極圧グリース

発売元:ロイヤル油機株式会社

製造元:シェルルブリカンツジャパン株式会社

#### 特 性:

- 鉱油を基油に極圧添加剤を配合したリチウムグリースです。
- 耐荷重性に優れています。
- 耐水性に優れています。
- 機械的安定性に優れています。
- 圧送性・吸引力に優れています。



使用温度範囲: -25℃(No.1,2 は、-20℃) ~ +110℃

用 途: ころがり軸受、すべり軸受、減速機の工業用万能グリース

- ・鉄鋼、非鉄金属、ゴム等の圧延機や各種産業機械、鉄道車両、船舶等の集中給脂装置用グリース
- ・建設機械用に最適です。
- ・R000 は、ギヤードモーター用に。

荷 姿: R000、R00、R0・・・380g ジャバラ×1本、5本、10本、20本(弊社充填品)

No.1※、2・・・400g ジャバラ×1本、5本、10本、20本(No.1 は、弊社充填品)

16kg缶、180kgドラム

アルバニヤ EP グリース代表性状					
試験項目・方法	R000	R00	R0	1	2
増ちよう剤	リチウム				
外観	茶褐色				
基油	鉱油				
基油動粘度 @40℃ JIS K 2283		220.1	220.1	220.1	220.1
基油動粘度 @100℃ JIS K 2283	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
混和ちよう度 JIS K 2220 7.	450	415	360	322	284
滴点、℃ JIS K 2220 8.	166	168	173	180	184
蒸発量(99℃×22h) Wt% JIS K 2220 10.	0.43	0.39	0.34	0.35	0.33
離油度(100℃×24h) Wt% JIS K 2220 11.	38.3	21.6	9.8	4.9	2.8

※代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変更される場合があります。(2009-11)

2020年3月10日作成

Copyright©2020年3月 Loyalyuki Corp.



ロイヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>