

# モービル セントール XHP 462

Mobil Centaur XHP 462

(No.2)

◎多目的カルシウムスルフォネート複合グリース

ジャバラグリース発売元:ローヤル油機株式会社  
グリース製造元:EMG/ルブリカンツ合同会社

- 特性**
- ・耐水性に優れている。
  - ・防錆性と極圧性に優れている。
  - ・高荷重や衝撃荷重に優れている。
  - ・232°C(450° F)までの運転に対応できる。

- 用途**
- ・製鋼所や製紙工場など大量の水や高荷重がかかるところに。
  - ・レードル(取鍋)ターレット用軸受、連続鑄造機、熱間圧延用ころ軸受け、ロールネック、製紙機(クーチロール・プレスロール・プレストロール)、木質ペレットミル用ころ軸受

**使用温度範囲** : -20 ~ 232°C

**荷姿** : 400gジャバラ(弊社充填品) × 1本, 5本, 10本, 20本、  
16kg 缶



色見本 (茶色)

代表性状

モービル セントール XHP 462	
NLGI グレード	2
増ちょう剤タイプ	カルシウムスルフォネート複合
色、目視	茶色
滴点、D 2265、(C)	275
四球焼付試験、焼付荷重、kgf、ASTM D2596	400
四球摩耗試験、摩耗痕径、mm、ASTM D2266	0.6
ちよう度、60X、0.1mm、ASTM D217	280
基油粘度、@100°C、mm <sup>2</sup> /s、ASTM D445	30.8
基油粘度、@40°C、mm <sup>2</sup> /s、ASTM D445	460
粘度指数、ASTM D2270	96
水スプレーオフ試験、損失率、%、ASTM D4049	20
水洗耐水度@79°C、損失率、wt%、ASTM D1264	10

2024年2月6日作成



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4  
TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Copyright 2024年2月 Loyalyuki Corp.