

ローヤルレッドグリース EP

— 建機用重荷重型グリース —

- 特性** ・赤色のリチウムコンプレックスグリース
- ・一般箇所から高温(200℃)まで使用可能。
 - ・高荷重、耐水性、高温に優れている。
 - ・EP極圧剤配合で
耐摩耗性・焼付防止性にも優れている。

- 用途** ・アスファルトプラント、アスファルトフィニッシャーなどの
高温軸受け
- ・クレーン車やバックホウ&ブルドーザーの軸受けに
 - ・射出成型機のガイドピン
 - ・碎石場のクラッシャーなど衝撃荷重下の軸受けなど
 - ・立体駐車装置や水のかかる機械
 - ・環境の異なる多くの給脂箇所を持つ機械などの油種統一にも最適

荷姿 : 400gジャバラ×1本、5本、10本、20本、(No.2のみ)



代表性状

試験項目	試験方法	代表性状
ちょう度番号		No. 2
増ちょう剤		リチウムコンプレックス石けん
ちょう度 25℃, 60W	JIS K2220	283
外 観		赤色粘稠状
密 度 20℃	g/cm ³ JIS K2249	0.90
滴 点	℃ JIS K2220	265
銅板腐食 100℃, 24hr	JIS K2220	合格
蒸発量 99℃, 22hr	mass% JIS K2220	0.4
離油度 100℃, 24hr	mass% JIS K2220	1.5
耐荷重性能 (シエル四球試験)		
LNL(最大非焼付荷重)	N	785
WL(融着荷重)	N	3,089
LWI(荷重摩耗指数)	N	413
水洗耐水度 79℃, 1hr	mass% JIS K2220	2.3
含水ロール安定度 80℃, 2hr, 水10%	ASTM D1831	+50
ロール安定度 80℃, 2hr		+23
基油 動粘度	mm ² /s 40℃ JIS K2283	195

※代表性状値は、商品の改良等により予告せし変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>