

# スタミナグリースEP

No.0 1 2

◎ 高性能耐熱・長寿命・極圧グリース

発売元:ローヤル油機株式会社

製造元:シェルブルリカンツジャパン株式会社

## 特性:

- 耐熱・長寿命グリースです。
- 耐摩耗性が優れています。
- 耐荷重性能が優れています。
- 機械的安定性に優れています。
- 耐水性が優れています。
- 防錆性に優れています。



色見本（淡黄色）



使用温度範囲: -20 ~ +180℃

用途: ・高温高荷重で使用されるころがり軸受、すべり軸受。  
・圧延のロールネック軸受。  
・熱間圧延等の水混入の恐れがある軸受。  
・ギヤードモーター等の減速機に。

・400gジヤバラ（左からNo.1、2）

荷姿: No.0 400g×20本～、No.1 2:400gジヤバラ×1本、5本、10本、20本  
16kgペール、180kgドラム

シェルスタミナグリース EP 代表性状					
試験項目		試験方法	0	1	2
増ちょう剤			ウレア	ウレア	ウレア
外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色
原料 基油	タイプ		鉱油	鉱油	鉱油
	動粘度 mm <sup>2</sup> /s	@40℃	JIS K 2283	190	220
@100℃		17.5		15.5	15.5
混和ちょう度		JIS K 2200 7.	368	317	270
滴点 °C		JIS K 2200 8.	247	266	265
蒸発量 (99℃×22h) wt%		JIS K 2200 10.	0.1	0.2	0.3
離油度 (100℃×24h) wt%		JIS K 2200 11.	5.7	1.6	0.6

※代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。

2024年10月29日作成

©2024年10月 Loyalyuki Corp.



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4  
TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>