

## アルミニウムコンプレックス(複合)グリース

【アルミニウムコンプレックス(複合)グリース】

極めて滑らかな手触りをもち、透明性があります。これはアルミニウム複合石けん繊維が極めて小さく分散しているためです。強い粘着性があり、糸引き性をもっている。

耐水性があり、滴点(230 )以上に加熱されて融解しても冷却すれば再び元のグリース状に戻る性質がある。

《アルミニウムコンプレックスグリースの用途》

1. 粘着性が良く、回転による飛散が少ない。
2. 印刷機械等のグリース潤滑に適す
3. 射出成型機の**金型のガイドピン**の潤滑に
4. NC旋盤の**パワーチャック**の潤滑に
5. コンクリートヒューム管製造機のベアリングに

## 【アルミニウムコンプレックス(複合)グリース】

(\*: 数値は基油粘度)

### 1. 鋳油系

区分	シェファーズ	住鋳潤滑剤	コスモ石油	協同油脂	日本鋳油	オメガ
高荷重用 (-20 ~ 177 ) NLGI No.	(赤色透明) モリーウルトラレッドEP 1, 2 (*220)	(黒色) モリアルコム 2 (*325)	(黒褐色) 耐熱グリースA 1, 2	(黒色) アルミックスMO 0, 1	(黒色) アットルブ MS 0, 1, 2	(青色) オメガ 57 1, 2
80gジャバラ	1*1本~					
400gジャバラ	1*1本~, 2*1本~	2*20本			2*20本	1*1本~, 2*1本~
通常用 (-20 ~ 177 ) NLGI No.				(淡褐色) アルミックスHD 0, 1	(暗褐色) アットルブ 0, 1, 2	
80gジャバラ						
400gジャバラ				0*20本 1*20本		

区分	ダイゾー (ニチモリ)	ワネンループ				
高荷重用 (-20 ~ 177 ) NLGI No.	(黒色) ACグリース 2	(黒色) D-A 1, 2				
400gジャバラ		1*20本				

1本~: 1本から販売いたします。 黄色: 当社充填品、青色: メーカー在庫品

2.5kg、16kg缶等から、80gおよび200g、400gのジャバラ容器に詰替えることができます。詳しくは、お問合せ下さい。

モリーウルトラレッドEP: 固体潤滑剤タフロン(特許)を配合。印刷機械、射出成型機に使用が多い。

2013年5月改編