

## カルシューム複合/バリウム複合グリース

### 【カルシュームコンプレックス(複合)グリース】

滴点が260 以上あり、耐水性に優れ防錆能力が高いため、海水や水・蒸気等のかかる軸受けやスライド面に使用される。

耐熱性もあり、高温・含水せん断下でも網目構造を保つことが出来、優れたせん断安定性を有する。

### (カルシュームコンプレックスグリースの用途)

1. 水中ブルドーザー等の建設機械の軸受けに
2. 原子力・火力発電所取水口のスクリーンの潤滑
3. ダムゲート・水門のスライド面や軸受けの潤滑に
4. 屋外立体駐車場、ワイヤロープの潤滑に
5. 清掃工場等の熱処理炉の送風機に

### 【カルシュームコンプレックス(複合)グリース】

( 460は、基油粘度)

区分	カストロール (モラブアロイ)	油研工業	出光興産 (ダフニー)	オメガ	協同油脂	日本鉱油
鉱油系 (-20 ~ 200 ) NLGI No	(黄色) モラブアロイ 6040 1 ~ 2 ( 460)	(淡褐色) スーパーラブ 1, 2, 3	マルチレックスWR 1, 2	(ベージュ) オメガ95 2	(黄褐色) パワーライト WR 1, 2	(淡褐色) カルフォルックスEP 000, 0, 1, 2
400gジャバラ	1 ~ 2*20本	2*1本 ~ , 3*1本 ~	1*20本, 2*20本	筒式 2*1本 ~	1*20本, 2*20本	1*20本, 2*20本
区分	ダイゾー (ニチモリ)					
鉱油系 (-20 ~ 200 ) NLGI No	(灰黒色) OCS-EP 2					
400gジャバラ						

\*1本 ~ : 1本から販売いたします。 黄色: 当社充填品、緑色: メーカー充填品 青色: メーカー在庫品

## バリウムコンプレックス(複合)グリース

### 【バリウムコンプレックス(複合)グリース】

高速スピンドルの軸受けに適し、高速性・耐荷重性・耐摩耗性耐水性に優れる。

### (バリウム複合グリースの用途)

1. 工作機械のスピンドル軸受けに
2. 木工機械NCルーターの高速軸受け
3. 競技用自転車のハブベアリング

### 【バリウムコンプレックス(複合)グリース】

区分	NOKクリューバー					
鉱油系 (-35 ~ 150 ) NLGI No	スタブラグス NBU 8 EP 2 (ベージュ)					
合成油系 (-40 ~ 130 ) NLGI No	イソフレックス NBU 15 2 (ベージュ)					
20ccシリンジ	2*1本 ~					
80gジャバラ	2*1本 ~					
400gジャバラ	2*1本 ~					

2.5kg、16kg缶から、80gおよび400gのジャバラ容器に詰替えることが出来ます。詳しくは、お問合せ下さい。