

ローヤル・チャックグリース

No. 2

●コレットチャック用グリース

発売元:ローヤル油機株

- 特 性**
- ・リチウムコンプレックス石けんを増ちょう剤に使用
 - ・耐水性・高荷重、にも優れている。
 - ・有機モリブデン化合物配合で
耐摩耗性・焼付防止性にも優れている。
 - ・一般箇所から高温(200℃)まで使用可能。

- 用 途**
- ・NC 旋盤のコレットチャック用として 80g ジャバラが好評です。
 - ・ワイヤカット等の水のかかる軸受けに
 - ・プレス機等の荷重のかかる軸受けに
 - ・乾燥機等の熱風送風装置の軸受けに



使用温度範囲 -20~200℃

荷 姿 : 80g ジャバラ×1本、10本、30本 400g ジャバラ×1本、5本、10本、20本

代表性状

〈 製品特性 〉			
項目	条件	準用規格	チャックグリース
NLGI No.	-	-	No.2
外観	-	-	淡黄色
密度(g/cm ³)	20℃	JIS K 2249	
混和ちよう度	25℃ 60W(混和)	JIS K 2220	267
滴点(℃)	-	JIS K 2220	>300
水洗耐水度(質量%)	79℃,1h	JIS K 2220	2.7
曾田式4球耐荷重能(MPa)	768rpm 1min	JIS K 2220	0.39
シェル4球耐荷重能(N)	最大非焼付荷重 LNL	1760rpm 10sec	ASTM D 2596
	融着荷重 WL		784
	荷重磨耗指数 LWI		3089
固体潤滑剤他	-	-	有機モリブデン
増ちょう剤	-	-	リチウムコンプレックス石けん
基油	-	-	鉱物油
基油動粘度(mm ² /s)	40℃	JIS K 2283	143
	100℃	JIS K 2283	-
基油引火点(℃)	-	JIS K 2265	>250
基油流動点(℃)	-	JIS K 2269	-10

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



コレットチャック



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>