

コスモワイドグリースWR

No.2 3

— 広温度範囲長寿命グリース —

コスモワイドグリースWRは、新しいタイプのグリースで、使用温度範囲が広い上に、潤滑寿命が格段に長く、設備機械の省力化、メンテナンスフリー化にお役に立てるものと考えます。

製造元: コスモ石油ルブリカンツ(株)

特性 ・潤滑寿命性能、耐熱性、低温性能、対放射性能がすぐれています。
・日立電動機のご指定品です。

用途 ・汎用電動機、F種電動機、工業用精密機器、事務用機械、家庭用電気製品、自動車用電装品などのころがり軸受、特に中小型の密封軸受用グリースとして最適です。

使用温度範囲 : -40°C~150°C

荷姿 : 400gジャバラ×1本, 5本, 10本, 20本
※400gジャバラNo.3は、弊社詰替品です。
2.5kg缶, 2.5kg缶×6, 16kg缶



コスモワイドグリースWRの代表性状

試験項目	コスモワイドグリースWR		
	No.2	No.3	
増ちょう剤	ナトリウムテレフタラメート	ナトリウムテレフタラメート	
外観	淡褐色軟膏状	淡褐色軟膏状	
混和ちょう度	275	227	
滴点	230以上	230以上	
蒸発量 (99°C、22h) 質量%	0.5	0.5	
蒸発量 (150°C、22h) 質量%	2.5	2.5	
銅板腐食 (100°C、24h)	合格	合格	
離油度 (100°C、50h) 質量%	3.5	3.0	
酸化安定度 (99°C、100hr)	30	30	
酸化安定度 (150°C、100hr)	210	200	
水洗耐水度 (38°C、1hr) mass%	4	3	
きょう雑物 個/cm ³	10μ m以上	300	200
	25μ m以上	60	30
	75μ m以上	0	0
	125μ m以上	0	0
低温トルク (-40°C)	起動トルク mN・m	235	343
	回転トルク mN・m	83	108
軸受防食 (52°C、48h)	合格	合格	
基油の粘度 (40°C) mm ² /s	29.0	29.0	
基油の粘度指数	116	116	

2021年1月13日改編



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Copyright 2019年7月 Loyalyuki Corp.