

“ 社長イチ押し 自動ドアの開閉機等用グリース ”

## マルテンプ PS

### No.1 2

発売元：ローヤル油機株式会社

製造元：協同油脂株式会社

**特性** ・基油にジエステル油と合成炭化水素を使用している。  
・使用温度が広い

**用途** ・低温で低トルクを要求されるベアリングに適している。

**使用温度範囲**：-50～130℃

#### ワンポイントアドバイス！

適切な間隔で忘れずにグリースアップしましょう！



左：400 g ジャバラ（弊社充填品）  
右：80 g ジャバラ（弊社充填品）  
※ジャバラは No.2 のみです。

**荷姿**：180kg、18kg、2.5kg×6 缶、2.5kg×1 缶

**No.2 のみ**・400g×1、5、10、20 本（弊社充填品）、80g×1、5、10、30 本（弊社充填品）

#### 代表性状

試験項目	試験方法	マルテンプ PS No.1	マルテンプ PS No.2
増ちょう剤	-	リチウム石けん	
基油	-	ジエステル+合成炭化水素油	
外観	-	白色粘ちょう状	
混和ちょう度	JIS K 2220 7.	320	275
銅板腐食 (100℃、24h)	JIS K 2220 9.	緑色または黒色変化なし	
滴点 °C	JIS K 2220 8	189	195
離油度 (100℃、24h)、質量%	JIS K 2220 11.	5.2	3.5
混和安定度	JIS K 2220 15.	373	360
低温トルク (-50℃) mN/m	JIS K 2220 18.	120	150
起動トルク 回転トルク		38	35
軸受防錆 (52℃、48h)	ASTM D1743-73	#1	#1

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Copyright 2020 年 1 月 Loyalyuki Corp.