

スタミナグリースRL

No.0 1 2

◎ スタミナグリースRLは、高度に精製した高品質の鉱油をベースに、特殊ウレアを増ちょう剤とするグリース。

製造元: 昭和シェル石油株式会社

特 性:

- 耐熱・長寿命グリースです。
- 耐摩耗性に優れています。
- 耐水性に優れています。
- 機械的安定性に優れています。
- 圧送性に優れています。
- 防錆性に優れています。

使用温度範囲: -20 ~ 180℃



用 途: マシニングセンターのクランプユニット用。

・高温度条件下で使用される各種モーター軸受、製鉄製鋼設備、インジェクションマシン、送風機、窯業設備など。

荷 姿: No.0, 1[※], 2[※]: 400g ジャバラ×1本, 5本, 10本, 20本(※No.1, 2は、弊社充填品)

No.2: 220ccスプレー缶×6本

試験項目	試験方法	スタミナグリース RL0	スタミナグリース RL1	スタミナグリース RL2
増 ち ょ う 剤		ウレア	ウレア	ウレア
外 観		淡黄色	淡黄色	淡黄色
基 油		鉱油	鉱油	鉱油
動 粘 度 @40℃	JIS K 2283	220	148	148
動 粘 度 @100℃		19.4	14.8	14.8
混 和 ち ょ う 度	JIS K 2220 7.	360	329	278
滴 点 °C	JIS K 2220 8.	234	265	271
銅板腐食(100℃, 24h)	JIS K 2220 9.	合格	合格	合格
蒸 発 量 (99℃, 22h) wt%	JIS K 2220 10.	0.35	0.23	0.22
離 油 度 (100℃, 24h) wt%	JIS K 2220 11.	7	6.2	1
10万回混和安定度	JIS K 2220 15.	-	354	344

※代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。(2009-11)

Copyright(C)2018年7月 Loyal Corporation



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>