

錆止め油剤【JIS K2246-2007】

錆止め油剤は、指紋除去型、溶剤希釈形、ペトロラタム形、潤滑油形、気化性形があります。

更に、NP-0、NP-1～3、NP-6、NP-9～10、NP-20まで多岐にわたり分類されています。

《主に機械加工で使用される防錆剤》

1. JIS規格 NP-0:指紋除去形
2. JIS規格 NP-3:溶剤希釈形
3. JIS規格 NP-9:潤滑油形

【機械加工後の錆止め油】

区分		JXTGエネルギー	ユシロ化学	中京化成工業	エヌ・エス ルブリカンツ	カストロール		
種	号							
洗 浄 兼 中 間 錆 止 め 油	NP-0 指紋除去	アンチラストテラミ SC-F	ノンラスター PFR(N)		ラストコート 001(LF)			
		容量	20L 200L	18L 200L		20L 200L		
	NP-3 -1 低粘度	アンチラストテラミ SC-W SC	ノンラスター P307 P308BF	アントール 380C OHF	ラストコート 301	ラストイロ DWX-10 30 51 642スプレー		
		容量	20L 200L	18L 200L	18L 200L	20L 200L	20L 200L	
長 期 錆 止 め 油	NP-3 -2 中高粘度	アンチラストテラミ LS-F LS-W LS-H LS-P LS	ノンラスター P313 P377 P307N P307NBF	アントール OH OHB 380CH	ラストコート 300 301B 320B 340 370 380	ラストイロ JR 1		
		容量	20L 200L	18L 200L	18L 200L	20L 200L		
	NP-9 潤滑油兼	アンチラストテラミ LN-H LN	ノンラスター P918 P931 PZ2		ラストコート 900			
		容量	20L 200L	18L 200L		20L 200L		
JIS以外の製品						ラストイロ 181 652 20L 200L		

※アンチラストテラミ記号の読み方 特に、水溶性切削油で削った後はW(水置換形)がおすすめです。

S=短期防錆用(2週間~3ヶ月) L=長期防錆用(6ヵ月)

C=洗浄兼防錆用 S=溶剤希釈形 N=潤滑兼防錆形

F=指紋除去形 W=水置換形 P=ペトロラタム(ワセリン状)形 H:高粘度形