

【錆止め油】①

JIS区分	溶剤希釈型				ペトロパタム型	潤滑油型
	NP-1	NP-2	NP-3-1	NP-3-2	NP-6	NP-7
皮膜の性質	乾燥性	不乾燥性	不乾燥性 水置換性・低粘度	不乾燥性 水置換性・中粘度	不乾燥性 (グリース状)	不乾燥性 短期防錆
と	黒色硬質膜	透明軟質膜	透明軟質膜	透明軟質膜	軟質厚膜	軟質膜
期間	屋外1年	屋内1年	屋内6ヶ月	屋内6ヶ月	屋内1年	屋内6ヶ月
新日本石油			アンチラスト P-1500, 1400 P-1600, PA-C(N)	アンチラスト P-1300, 2000 P-2800, 2810	アンチラスト P-3600	
出光興産	エバーコート No. 1	エバーコート No. 2	エバーコート No. 3	エバーコート PL	ノーラスト No. 6	オイルコート No. 7
シェル石油	ラストコート 101		ラストコート 201, 310(P)	ラストコート 340, 302	ラストコート 600(P)	
エクソンモービル		メタルガード 360, 32	メタルガード 240			
USC			フェロガード #1009			
カストロール		ラストイロ DWX 51	ラストイロ DWX 30			
中京化成工業	アントール #100	アントール #210	アントール #310, #310C	アントール OH, #380C	アントール S-600	アントール #710
日本油脂	メタレックス AP-1	メタレックス AP-2, SP-25	メタレックス SP-15			メタレックス SK
ユシロ化学工業	ノンラスター P-126 P-103	ノンラスター P-211 P-203	ノンラスター P-302, P-307 P-329, P-351	ノンラスター P-313, 377 P-318, 329	ノンラスター P-601	ノンラスター P-750
パーカー興産		ノックスラスト 207A	ノックスラスト 307	ノックスラスト 881-S	ノックスラスト 509H	
住鋳潤滑剤			スミコーTFP (有色、無色)			

2009年1月改編